

VOCE DI CAPITOLATO PAVIMENTO IDEALWORK® ACIDIFICATO

Realizzazione di trattamento di acidificazione su preesistente pavimentazione in calcestruzzo preventivamente trattata con corazzante Ideal floor di color Pewter.

Nella voce sono compresi:

L'accurato lavaggio della superficie fino a che la superficie non risulti perfettamente pulita e libera da impurità o precedenti trattamenti.

Applicazione di Acido-Ideal Work di colore a scelta della DL, accurato risciacquo della superficie e passaggio con monospazzola con disco di spugna abrasiva Rosso. Il ciclo descritto verrà ripetuto fino al raggiungimento dell'effetto cromatico prescritto dalla DL. L'applicazione avverrà con idoneo vaporizzatore in relazione all'effetto estetico desiderato. Al termine applicazione di neutralizzante **IW Neutralize**.

Applicazione sulla superficie perfettamente asciutta di densificante **IW- Ideal Hard** in ragione di almeno 200 g/m² e successivamente di antiolio **Petrotex-s** in ragione di almeno 200 g/m².

Stesura di una mano di cera acrilica auto lucidante tipo **Idealcera**.

Sono compresi nel prezzo i materiali e le attrezzature, le protezioni della superficie e tutti gli ulteriori oneri necessari per realizzare l'opera a regola d'arte.