



Voce di capitolato REALIZZAZIONE DIRASATURA EPOSSI-CEMENTIZIA CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE E PRIMER DI AGGRAPPO

### **REALIZZAZIONE di rasatura epossi-cementizia con funzione di barriera al vapore e primer di aggrappo**

Il sottofondo in ceramica, pietra naturale o calcestruzzo dovrà essere compatto, uniforme, privo di fessurazioni, perfettamente pulito, libero da impurità, acqua stagnante o precedenti trattamenti. Su di esso verranno stese con spatola americana una mano di rasante epossi-cementizio tri-componente IDEALWORK® BARRIERA CEM e successivamente, nel rispetto del tempo di sovrapplicazione, verrà applicata una mano di rasatura epossidica bi-componente realizzata con IDEALWORK® EPOXY COAT successivamente spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale di granulometria idonea per l'uso.

Nella voce sono compresi:

La pallinatura, la levigatura, la carteggiatura o la sabbiatura fino rendere la superficie ruvida e tale da garantire la perfetta adesione dei trattamenti successivi, l'aspirazione del quarzo in eccesso, la pulizia e tutti i materiali, le attrezzature, le protezioni della superficie e tutti gli ulteriori oneri necessari per realizzare l'opera a regola d'arte.