

*Voce di capitolato*

*RIVESTIMENTO CONTINUO POLIMERICO CEMENTIZIO IDEALWORK MICROTopping® PER SUPERFICI VERTICALI ESTERNE.*

Realizzazione di rasatura in Microtopping su preesistente intonaco o supporto in CLS preventivamente preparato con IW PRIMER R-R . Sul supporto, livellato e preparato, verranno applicate con spatola d'acciaio e con modalità fresco su fresco in successione una mano IW Microtopping® Base Coat ed una di una di finitura HP. Preventivamente alla stesura di ogni mano il fondo dovrà essere bagnato. La stesura dovrà avvenire con movimenti rotatori regolari ed ogni mano dovrà essere accuratamente lisciata.

Le polveri Microtopping® dovranno essere accuratamente miscelate con Polymer IDEAL WORK® secondo le indicazioni della casa. A presa avvenuta, dopo almeno 12 ore, carteggiare la superficie con carta 60 , eventualmente proseguendo con carte superiori fino ad ottenere la finitura desiderata.

Gli impasti saranno pigmentati con IW Color Pack-C, della tonalità ed intensità richieste dalla DL.

Dopo 4-5 giorni si procederà all'applicazione della resina protettiva acrilica tipo IW Ideal Sealer in due mani, la seconda delle quali potrà essere additivata con agente IW Opacizzante.