



Voce di capitolato PAVIMENTAZIONE CEMENTIZIA DECORATIVA A BASSO SPESSORE PER ESTERNI IDEALWORK RASICO

Rivestimento cementizio decorativo tipo IDEAL WORK RASICO .

Realizzazione su preesistente sottofondo in cls o sabbia e cemento, preventivamente bagnato con miscela primer (Ideal Binder /acqua 1/3) di rasatura con due mani di **IW Idealbinder e IW Colour Hardener Neu** opportunamente miscelati nelle dosi e con le modalità prescritte dal produttore, per un'applicazione di Color Hardener comunque non inferiore a 3,5 kg/mq. La miscela verrà pigmentata con Color Pack C nella tonalità richiesta dalla DL.

Sulla prima mano di fondo, successivamente alla sua asciugatura, verrà applicata una successiva mano di finitura lavorata a spatola secondo le richieste della DL.

La superficie verrà poi carteggiata con carta 24 per evidenziare il disegno superficiale.

Dopo circa 24-48 h, previa pulitura con monospazzola ore si procederà all'applicazione della resina protettiva **IW Ideal Sealer R** in 2 mani. Potrà essere applicata una terza mano contenente l'additivo **IW Opacizzante** per ottenere una finitura satinata.

Nella voce sono compresi :

La pallinatura , la levigatura , la carteggiatura od il trattamento con acqua ad alta pressione o con Active gel fino rendere il sottofondo ruvido e tale da garantire la perfetta adesione dei trattamenti successivi ,tutti i materiali e le attrezzature ,le protezioni della superficie e tutti gli ulteriori oneri necessari per realizzare l'opera a regola d'arte.

m2 €/m2.....

Sovrapprezzo per consolidamento del fondo con di primer epossidico.

Applicazione su sottofondo in ceramica, pietra naturale e sottofondi diversi dal calcestruzzo di rasatura epossidica bi-componente realizzata con IW EPOXY COAT in ragione di non meno di kg/m2 0,80. L'impasto, eseguito secondo le prescrizioni della casa produttrice, sarà steso con spatola americana e successivamente spolverato con quarzo sferoidale della granulometria richiesta dalla finitura successiva.

m2 €/m2.....

Sovrapprezzo per l'applicazione di strato di finitura RASICO TOUCH.

Applicazione a spatola di rasatura di addolcimento al quarzo tipo RASICO TOUCH pigmentata con Color Pack C nella tonalità richiesta dalla DL.

m2 €/m2.....