

Voce di capitolato PAVIMENTO IDEAL WORK SASSOITALIA®

Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo disattivato IDEAL WORK SASSOITALIA®

Realizzazione di pavimentazione in spessore di 3 cm secondo la dimensione della graniglia utilizzata, su sottofondo in cls preesistente (fresco su duro). Il sottofondo dovrà avere una resistenza caratteristica non inferiore a RCK 25, resistenza allo strappo di almeno 1,0 N/mm², una maturazione di almeno 7 gg. ed essere compatto, esente da crepe e da efflorescenze. Su di esso, previa applicazione del primer di aggancio **IW Ideal binder**, verrà steso l'impasto cementizio composto da cemento 4,25 (bianco o grigio), **IW Colour-mix** e graniglia di colore e granulometria a scelta della DL. La superficie dovrà essere accuratamente lisciata con apposita tavola in acciaio tipo Big Blue, trattata con **Disattivatore IW tipo BA-CC**, ritardante di presa superficiale e curing compound con sistema antipioggia e, entro le 24 ore successive, lavata con monospazzola a setole morbide ed idropulitrice. I giunti esistenti sul sottofondo dovranno essere ripresi sul manto superficiale attraverso l'utilizzo di profili a L o a V in acciaio zincato che fungeranno da cassero di contenimento.

Sulla superficie potrà essere applicato trattamento idro-sale repellente **IW Acquapel-S** oppure idro-olio repellente **IW Petrotex-S**, compensati a parte.

Rev 27.09.2022