

IDEAL-FXECO

cod. IDEAL-FXECO05 e IDEAL-FXECO05 OP

Resina acrilica monocomponente in base acqua per superfici cementizie.

DESCRIZIONE

IDEAL-FXECO è una resina sigillante anti-imbianchimento ed anti-ingiallimento adatta per proteggere le superfici cementizie dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti.

CARATTERISTICHE

IDEAL-FXECO è un formulato acrilico autoreticolante a base acqua pronto all'uso. Non rilascia sostanze organiche (esente da VOC), crea una pellicola protettiva di lunga durata ed è adatto all'uso su superfici orizzontali e verticali, interne ed esterne. Ha un ottimo aggrappo ed è di facile e veloce applicazione.

È disponibile nella versione normale	IDEAL-FXECO05	lucida
e nella versione opaca	IDEAL-FXECO05 OP	opaca

CAMPI D'IMPIEGO

- Superfici decorative in calcestruzzo
- Superfici in Microtopping®
- Superfici acidificate
- Superfici in Sassoitalia®

Nel caso di pavimentazioni soggette a forte calpestio sono consigliabili resine acrilica al solvente della famiglia IDEAL SEALER oppure resine poliuretatiche della famiglia IDEALPU.

DATI TECNICI

Temperatura di applicazione	tra 10° e 30°, UR < 70%	
Aspetto e colore	Liquido bianco	
Odore	Caratteristico	
pH	7,0 – 9,0 tal quale	
Punto di infiammabilità	nessuno	
Brillantezza	IDEAL-FXECO	lucida
	IDEAL-FXECO OP	opaca

APPLICAZIONE

Attendere almeno 7/8 gg dal getto di cls, 12 ore per Microtopping® o Architop®.

La superficie deve essere pulita ed eventualmente carteggiata.

Diluire il prodotto fino al 50% con acqua a seconda della porosità. Applicare uno strato sottile ed uniforme con nebulizzazione a bassa pressione e passare con un rullo. Evitare la formazione di pozze.

Una seconda mano sigillante potrà essere applicata dopo 2-6 ore.

RESA

Considerare un consumo di da 30 a 50 g /m² di prodotto puro.

CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI

IDEAL-FXECO05 e IDEAL-FXECO05 OP sono è disponibili in confezioni da 5 L.

Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali sigillati a temperatura tra 5°C e 30°C.

AVVERTENZE

- Predisporre una buona ventilazione.
- Pulizia degli attrezzi con acqua e sapone prima della presa, con solventi aromatici (es. benzene, toluene) a presa avvenuta.
- Prodotto non adatto per superfici costantemente a contatto con acqua.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- Consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.